

TWORZYWA SZTUCZNE

Seria POLYPRO TPP



RODZAJ

Farba rozpuszczalnikowa

ZASTOSOWANIE

Polietylen, polipropylen i poliwęglan w takich materiałach jak priplack, akylux, duoprop itp.
Do wstępnie aktywowanego polietylenu zalecamy dodanie % utwardzacza HTPP SLOW

WYKOŃCZENIE

Satynowe

SUSZENIE

Przez odparowanie rozpuszczalników. Na wolnym powietrzu: 10 min. W suszarce tunelowej: natychmiast.

Odporność na zarysowania po około 12 godz.

EMULSJE

Wszystkie, które są odporne na działanie rozpuszczalników.

ROZCIEŃCZANIE

TPP 1000 – szybki rozcieńczalnik
TPP 2000 – normalny rozcieńczalnik
TPP 3000 – rozcieńczalnik lekko opóźniający
TPP 4000 – wolny rozcieńczalnik
TPP 5000 – wolny rozcieńczalnik
TPP 8000 – bardzo wolny rozcieńczalnik
Średnia ilość rozcieńczalnika: +/-15%

CZYSZCZENIE

ST 1000

WYDAJNOŚĆ

+/- 40m² z 1 litra, w zależności od używanej siatki.

MAGAZYNOWANIE

Nieograniczone

KOLORY

Wszystkie kolory z karty kolorów są dostępne.

SIATKA

P90-120.

ZACHOWANIE PRZY DRUKU

Bez zmiany wyglądu.
Wydłużone schnięcie kolejnej warstwy.

ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO I WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Bardzo dobra dla całej serii

ZACHOWANIE W MIESZANINIE

Wszystkie kolory mogą być mieszane ze sobą.

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

- TPP 160 - wysoce tiksotropowy związek poprawiający detale (wyostrzający), dodawany w 10% podnosi jakość szczegółów przy bardzo precyzyjnych wydrukach.
- TPP 150 - baza transparentna; używa się jej w celu uzyskania żywszych barw, ale wiąże się to ze zmniejszeniem poziomu krycia i odporności na działanie światła; może być także stosowana jako lakier.
- AS 1000 - antystatyczny; eliminuje efekt jonizacji. Dodawany w ilości 5%.
- TPP 1702 - opóźniacz w żelu. Masa zapobiegająca zatykaniu się oczek sita podczas drukowania precyzyjnych detali. Bardzo skuteczny przeciwko wysuszeniu.

UWAGI

- Jeden składnik: dodaj utwardzacz HTPP SLOW, aby zwiększyć odporność na zarysowania i poprawić przyczepność na trudnych lub starych materiałach. Utwardzacz jest dostępny w opakowaniach 100g. Po dodaniu utwardzacza farba nadaje się do użytku tylko 1 dzień.
- Nie dodawać proszku do matowienia, ponieważ zmniejszy to przyczepność farby.
- Seria przeznaczona do problematycznych podłoży - materiał powinien być aktywowany.

**ZALECAMY, ABY ZAWSZE PRZED
ROZPOCZĘCIEM PRODUKCJI ZROBIĆ TEST DRUKU**

**Powyższe wskazówki i zalecenia opierają się na najlepszej dostępnej wiedzy,
nie możemy jednak przyjąć odpowiedzialności za to, że informacje są wystarczające
lub poprawne we wszystkich przypadkach**